

Surfaçade 10

PEINTURE DE FAÇADE MICROPOREUSE EN PHASE AQUEUSE



EAU



EXTERIEUR



INTERIEUR



BROSSE



ROULEAU

MAT

ASPECT

DESTINATION : Extérieur / Intérieur

Villas, immeubles, murs et plafonds, usines, bâtiments collectifs

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Très bonne résistance aux intempéries
- Rapidement insensible à la pluie et aux eaux de ruissellement
- Farinage retardé
- Grande blancheur
- Grande opacité
- Protège des agressions naturelles
- Autonettoyant
- Stabilité de la couleur
- Film mince microporeux

CARACTERISTIQUES :

Liant Alkyde polyester en phase aqueuse
Pigmentation Dioxyde de titane et charges minérales à granulométrie calibrée.
Classe danger Sans
Point éclair Non concerné

TEINTE	ASPECT	CONDITIONNEMENT	DENSITE moy. à 20 °C
Blanc	Mat	15 litres	1,5

CONSERVATION :

1 an, en emballage fermé d'origine, non entamé.

CLASSIFICATION :

AFNOR (NF T 36-005) : Famille 1 classe 4a / 7b
Valeurs C.O.V : 2004/42/IIA(a)/(75)70

200-02507

Surfaçade 10

MISE EN OEUVRE :

PRESENTATION	Pâte semi épaisse aisément diluable
DILUTION	EAU
MATERIEL	Rouleau poils longs, brosse, système Airless pistolet basse pression
SECHAGE	Sec au toucher 30 minutes Hors pluie 2 h 30 minutes
RENDEMENT	9 m ² /l environ sur ciment frotté
NETTOYAGE Matériel	eau savonneuse

TYPE DE FONDS : Parois verticales à l'extérieur

Ciments talochés, Bétons, Enduits tyroliens, Brique, Plâtres intérieurs, papier, gouttelette

PREPARATION DES FONDS :

NEUFS EXTÉRIEURS : Une couche de Surfaçade 10 diluée de 20 à 30 % d'eau maximum en poids (soit 35 à 50 % en volume) + Une couche de Surfaçade 10 diluée de 10 à 15 % d'eau maximum en poids (soit 20 à 30 % en volume)

BÉTONS BRUTS DE DÉCOFFRAGE, ANCIEN FONDS FARINANTS : Brossage, lavage suivant DTU 59/1 et 59/2. Une couche d'IMPRESTO* ou d'aqualix Prim + Une ou deux couches de Surfaçade 10 diluée à 15 % maximum en poids (soit 20 % en volume).

ANCIENNES PEINTURES ÉCAILLÉES : Gratter jusqu'à l'enduit. Sabler éventuellement. Brossage selon DTU 59/1 et 59/2. Une couche d'IMPRESTO* ou d'aqualix Prim + Une ou deux couches de Surfaçade 10 diluée à 15 % maximum en poids (soit 20 % en volume).

INTÉRIEURS : Rebouchage, impression si nécessaire (IMPRESTO*, aqualix Prim)
Une ou deux couches de Surfaçade 10 selon le cas diluée à 20 % d'eau en poids (soit 30 % en vol).

MOUSSES CHAMPIGNONS : Brosser puis badigeonner généreusement avec un produit fongicide adapté. Attendre 24 heures pour recouvrir.

* se reporter à la notice technique

RECOMMANDATIONS :

- Pour les bétons bruts de décoffrage s'assurer d'une part que les huiles de décoffrage employées sont complètement oxydées et qu'elles sont compatibles avec la peinture.
- Le Surfaçade 10 ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures.
- Par temps chaud humidifier les façades et éviter les surcharges. Isoler les parties métalliques.
- Sur fonds non absorbants limiter la dilution à 10%.
- pH maximum des supports : 10
- Les fonds doivent être sains, une certaine humidité temporaire est acceptable.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essai effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou au DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.