

Surfaçade 10

PRÊT

PEINTURE DE FAÇADE FILM MINCE MICROPOREUSE



EAU



EXTERIEUR



INTERIEUR



BROSSE



ROULEAU

MAT

ASPECT

DESTINATION : Extérieur / Intérieur

Villas, immeubles, murs et plafonds, usines, bâtiments collectifs

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Très bonne résistance aux intempéries
- Protège des agressions naturelles
- Stabilité de la couleur
- Rapidement insensible à la pluie et aux eaux de ruissellement
- Grande blancheur
- Grande opacité
- Farinage retardé
- Micro poreux
- Autonettoyant

CARACTERISTIQUES :

Liant Alkyde polyester en phase aqueuse
Pigmentation Dioxyde de titane et charges minérales à granulométrie calibrée.
Classe danger Sans
Point éclair Non concerné

TEINTE	ASPECT	CONDITIONNEMENT	DENSITE moy. à 20 °C
Blanc	Mat	15 litres	1,36

CONSERVATION :

1 an, en emballage fermé d'origine, non entamé.

CLASSIFICATION :

AFNOR (NF T 36-005) : Famille 1 classe 4a / 7b
Valeurs C.O.V : 2004/42/IIA(a)/(75)60

20026704

Surfaçade 10

PRÊT

MISE EN OEUVRE :

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

Si nécessaire rajouter de 5 à 10% d'eau, en fonction de la porosité du support.

DILUTION

EAU

MATERIEL

Rouleau poils longs, brosse, système Airless pistolet basse pression

SECHAGE

Hors poussière 30 minutes

Hors pluie 2 h 30 minutes

RENDEMENT

8 à 12 m²/l suivant porosité et type de support

NETTOYAGE Matériel

eau savonneuse

TYPE DE FONDS : Parois verticales à l'extérieur

Ciments talochés, Bétons, Enduits tyroliens, Brique, Plâtres intérieurs, papier, gouttelette

PREPARATION DES FONDS :

NEUFS EXTÉRIEURS : Deux couches de **Surfaçade 10** PRÊT. Diluer si nécessaire avec 5 à 10 % d'eau en fonction de la porosité du support.

BÉTONS BRUTS DE DÉCOFRAGE, ANCIEN FONDS FARINANTS : Brossage, lavage suivant DTU 59/1 et 59/2. Une couche d' **IMPRESTO** * ou d' **aqualix** * Prim sur fond dépourvu de tout farinage et pulvérulence. Une couche de **Surfaçade 10** PRÊT dilué si nécessaire avec 5 à 10 % d'eau en fonction de la porosité du support.

ANCIENNES PEINTURES ÉCAILLÉS : Gratter jusqu'à l'enduit. Sabler éventuellement. Brossage selon DTU 59/1 et 59/2. Une couche d' **IMPRESTO** * ou d' **aqualix** * Prim sur fond dépourvu de tout farinage et pulvérulence. Une couche de **Surfaçade 10** PRÊT dilué si nécessaire avec 5 à 10 % d'eau en fonction de la porosité du support.

INTÉRIEURS : Rebouchage, impression si nécessaire (**IMPRESTO** * ou d' **aqualix** * Prim sur fond dépourvu de tout farinage et pulvérulence). Une couche de **Surfaçade 10** PRÊT dilué si nécessaire avec 5 à 10 % d'eau en fonction de la porosité du support.

MOUSSES CHAMPIGNONS : Brosser puis badigeonner généreusement avec un produit fongicide adapté. Attendre 24 heures pour recouvrir.

* se reporter à la notice technique

RECOMMANDATIONS :

- Pour les bétons bruts de décoffrage s'assurer d'une part que les huiles de décoffrage employées sont complètement oxydées et qu'elles sont compatibles avec la peinture.
- Le **Surfaçade 10** PRÊT ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures.
- Par temps chaud humidifier les façades et éviter les surcharges. Isoler les parties métalliques.
- Sur fonds non absorbant ne pas diluer.
- pH maximum des supports : 10
- Les fonds doivent être sains, une certaine humidité temporaire est acceptable.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essai effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou au DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.