

## PEINTURE DE FAÇADE MICROPOREUSE EN PHASE AQUEUSE



EAU



EXTERIEUR



INTERIEUR



BROSSE



ROULEAU

**MAT**

ASPECT

**DESTINATION :** Extérieur / Intérieur

Villas, immeubles, murs et plafonds, usines, bâtiments collectifs

### PROPRIETES PRINCIPALES :

- Très bonne résistance aux intempéries
- Rapidement insensible à la pluie et aux eaux de ruissellement
- Farinage retardé
- Grande blancheur
- Grande opacité
- Protège des agressions naturelles
- Autonettoyant
- Stabilité de la couleur
- Film mince microporeux

### CARACTERISTIQUES :

Liant Alkyde polyester en phase aqueuse  
 Pigmentation Dioxyde de titane et charges minérales à granulométrie calibrée.  
 Classe danger Sans  
 Point éclair Non concerné

TEINTE	ASPECT	CONDITIONNEMENT	DENSITE moy. à 20 °C
Blanc	Mat	15 litres	1,5

### CONSERVATION :

**1 an**, en emballage fermé d'origine, non entamé.

### CLASSIFICATION :

**AFNOR (NF T 36-005) : Famille 1 classe 4a / 7b**

20026704

# Surfaçade 12

## MISE EN OEUVRE :

<b>PRESENTATION</b>	<b>Pâte semi épaisse aisément diluable</b>
<b>DILUTION</b>	<b>EAU</b>
<b>MATERIEL</b>	Rouleau poils longs, brosse, système Airless pistolet basse pression
<b>SECHAGE</b>	Sec au toucher 30 minutes Hors pluie 2 h 30 minutes
<b>RENDEMENT</b>	9 m <sup>2</sup> /l environ sur ciment frotté
<b>NETTOYAGE Matériel</b>	Eau savonneuse

## TYPE DE FONDS : Parois verticales à l'extérieur

Ciments talochés, Bétons, Enduits tyroliens, Brique, Plâtres intérieurs, Papier, Gouttelette

## PREPARATION DES FONDS :

**NEUFS EXTÉRIEURS** : Une couche de **Surfaçade 12** dilué de 20 à 30 % d'eau + Une couche de **Surfaçade 12** dilué de 15 à 20 % d'eau

**BÉTONS BRUTS DE DÉCOFFRAGE, ANCIEN FONDS FARINANTS** : Brossage, lavage suivant DTU 59/1 et 59/2. Une couche d'**IMPRESTO\*** ou d'**aqualix\*** + Une ou deux couches de dilué de 15 % à 25 % d'eau.

**ANCIENNES PEINTURES ÉCAILLÉS** : Gratter jusqu'à l'enduit. Sabler éventuellement. Brossage selon DTU 59/1 et 59/2. Une couche d'**IMPRESTO\*** ou d'**aqualix\*** + Une ou deux couches de **Surfaçade 12** dilué de 15 % à 25 % d'eau.

**INTÉRIEURS** : Rebouchage, impression si nécessaire (**IMPRESTO\***, **aqualix\***)  
Une ou deux couches de **Surfaçade 12** selon le cas dilué à 20 % d'eau.

**MOUSSES CHAMPIGNONS** : Brosser puis badigeonner généreusement avec un produit fongicide adapté. Attendre 24 heures pour recouvrir.

\* se reporter à la notice technique

## RECOMMANDATIONS :

- Pour les bétons bruts de décoffrage s'assurer d'une part que les huiles de décoffrage employées sont complètement oxydées et qu'elles sont compatibles avec la peinture.
- Le **Surfaçade 12** ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures.
- Par temps chaud humidifier les façades et éviter les surcharges. Isoler les parties métalliques.
- Sur fonds non absorbants limiter la dilution à 10%.
- pH maximum des supports : 10
- Les fonds doivent être sains, une certaine humidité temporaire est acceptable.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essai effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou au DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.