

**PEINTURE MATE EN PHASE AQUEUSE**



EAU



INTERIEUR



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

**MAT**

ASPECT

**DESTINATION : Intérieur**

Villas, immeubles, murs et plafonds, usines, bâtiments collectifs

**PROPRIETES PRINCIPALES :**

- Grande blancheur
- Odeur neutre
- Gain de temps : recouvrable en 8 heures
- Glisse bien à l'application
- Projections très limitées
- Grande opacité
- Prêt à l'emploi
- Stabilité de la couleur
- Dissimule les petits défauts de surface
- Résistance au lessivage

**CARACTERISTIQUES :**

Liant Acrylique  
 Pigmentation Dioxyde de titane et charges minérales à granulométrie calibrée.  
 Classe danger Sans  
 Point éclair Non concerné

<b>TEINTE</b>	<b>ASPECT</b>	<b>CONDITIONNEMENT</b>	<b>DENSITE</b> moy. à 20 °C
Blanc	Mat	15 litres / 4 litres	1,4

**CONSERVATION :**

**1 an, en emballage fermé d'origine, non entamé.**

**CLASSIFICATION :**

**AFNOR (NF T 36-005) : Famille 1 classe 4a / 7b**

20019905

# Surfamat XT22

## MISE EN ŒUVRE :

<b>PRESENTATION</b>	<b>Crème semi épaisse</b>
<b>DILUTION</b>	<b>Prêt à l'emploi</b> Dilution 10 à 20 % à l'eau pour Airless
<b>MATERIEL</b>	Rouleau polyacrylique, rouleau polyamide texturé, brosse, système Airless
<b>SECHAGE</b>	Sec au toucher 30 minutes Recouvrable 8 heures
<b>RENDEMENT</b>	9 à 11 m <sup>2</sup> /l selon support
<b>NETTOYAGE Matériel</b>	eau savonneuse

## TYPE DE FONDS : Murs et plafonds intérieurs

Ciments talochés, Bétons, Enduits tyroliens, Plâtres intérieurs, Plaques cartonnées, Brique, Papier, Gouttelette

## PREPARATION DES FONDS :

**BÉTONS BRUTS DE DÉCOFRAGE, ANCIEN FONDS FARINANTS :** Brossage, lavage suivant DTU 59/1 et 59/2. Une couche d' **IMPRESTO** \* ou d' **aqualix** \* + Une ou deux couches de **Surfamat XT22**.

**ANCIENNES PEINTURES ÉCAILLÉS :** Gratter jusqu'à l'enduit. Sabler éventuellement. Brossage selon DTU 59/1 et 59/2. Une couche d' **IMPRESTO** \* ou d' **aqualix** \* + Une ou deux couches de **Surfamat XT22**.

**INTÉRIEURS :** Rebouchage, impression si nécessaire ( **IMPRESTO** \* ou d' **aqualix** \* ).  
Une ou deux couches de **Surfamat XT22**.

**MOUSSES CHAMPIGNONS :** Brosser puis badigeonner généreusement avec un produit fongicide adapté. Attendre 24 heures pour recouvrir.

\* se reporter à la notice technique

## RECOMMANDATIONS :

- Pour les bétons bruts de décoffrage s'assurer d'une part que les huiles de décoffrage employées sont complètement oxydées et qu'elles sont compatibles avec la peinture.
- Le **Surfamat XT22** ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures.
- Les fonds doivent être sains, et secs.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.